

PATTEX FIX PVC & ALU

OSOBI NE

- Izuzetno jako početno prijanjanje
- Mogućnost korekcije u nekoliko minuta
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Preporuča se fiksiranje PVC i ALU profila, kanalice i lajsni
- Za različite materijale
- Fleksibilna i izdržljiva veza
- Za upojne i neupojne površine
- Može se ponovo bojati nakon sušenja (provjeriti prikladnost boje)
- Bez izocijanata
- Ne sadrži otapala
- Ispunjava pukotine
- Otporan je na starenje i vremenske uvjete
- Nanosi se i na vlažne površine
- Ne smanjuje se

PRIPREMA PODLOGE

Pazite da su površine namijenjene za lijepljenje čiste, bez ulja, masti, prljavštine, bez ostataka drugih sastojaka i suhe. Vodu na upijajućim površinama potrebno je prethodno ukloniti. Uklonite prljavštinu s površine prikladnim sredstvom za čišćenje ili pijeskom i na kraju obrišite prašinu s površine. Ako je potrebno, prije nanošenja ljepila susjedne površine zaštitne folijom ili zaštitnom trakom. Ako na površini postoji otpadna boja ili drugi otpadni slojevi, prije upotrebe moraju se ukloniti. U slučaju nepoznatih materijala ili teško ljepljivih površina, preporučuje se da prvo testirate proizvod ili se obratite našoj tehničkoj službi. Pri sušenju ljepilo treba malu količinu vlage (iz atmosfere ili površine koju lijepite).

PAKIRANJE

Kartuša 440 g.



PODRUČJE PRIMJENE

Pattex Fix PVC & ALU učinkovito lijepi: opeku, staklo, keramiku, pločice, metal, kamene ploče, gips ploče, lakirane/ obložene površine, MDF, PVC drvo, stiropor, plastiku* (osim PE, PP, PTFE, akrilno staklo), obložene - obojene površine*, ogledala** i slično.

Pogodan za većinu upijajućih i ne upijajućih površina. Za uporabu na obloženim površinama, preporučuje se provjeriti prikladnost proizvoda ili stručni savjet. Proizvod se može koristiti na vlažnim površinama ako površina ima mogućnost sušenja. Primjenjivo je i na pukotine metalnih i drvenih konstrukcija. Korisno u cijevima za ventilaciju i klimatizaciju. Korisno za lijepljenje prirodnog kamena (npr. Mramornog ili granitnog prozorskog praga) ako je kamen debljine najmanje 10 mm.

* Kako postoji mnogo različitih materijala, preporučuje se testirati proizvod prije upotrebe.

** Koristite ogledala prema DIN 1238.5.1 i DIN EN 1036. Za veće projekte obratite se našem tehničkom savjetniku.

PRIMJENA

Odrežite vrh uložka (1). Odvijte plastični adapter na patroni i uklonite crveni poklopac (2). Umetnite uložak u pištolj (3).

Zbog vrlo jake formule, proizvod ima visoku otpornost na istiskivanje ljepila iz spremnika. Stoga se preporuča napraviti rupu odgovarajuće veličine (min. 8 mm) ili rupu u obliku slova V.

Nanesite ljepilo na jednu od površina: točkaste tragove ljepila za izravnavanje neravnih površina, valoviti trag ljepila za veće početno prijanjanje na većim površinama ili u ravnim linijama kada se koristi na manjim površinama. Za vanjsku upotrebu nanesite okomito.

Nakon svakog nanosa otpustite okidač na pištolju kako ne bi došlo do curenja ljepila - to se ne odnosi na preklopne pištolje.

Za pravilno lijepljenje potrebno je čvrsto stisnuti zalijepljene površine dok je ljepilo još uvijek vlažno - oko 15 minuta. Teški predmeti pod pritiskom moraju se dodatno mehanički pričvrstiti najmanje 24 sata. Ostatke ljepila odmah nakon nanošenja odstranite vlažnom krpom. Nepravilno postavljene površine mogu se lako ispraviti nekoliko minuta nakon nanošenja ljepila.

U slučaju dviju ne upojnih površina: Ne prekrivajte cijelu površinu ljepilom, jer ljepilo treba zrak da se očvrsne. Potom obje površine položite, po potrebi fiksirajte i snažno ih stisnite. Pazite da se nanesene linije ljepila ne dodiruju.

Upute za brtvljenje: Maksimalna širina: 20 mm. Stisnite Pattex Fix PVC & ALU ljepilo u pukotinu i provjerite jeste li potpuno ispunili pukotinu (bez curenja zraka). Za dobro prijanjanje potrebno je precizno nanošenje ljepila. Za dobre i glatke rezultate koristite otopinu vode i sredstva za čišćenje (npr. 5% -7%). Ako su potrebne vrlo precizne primjene, preporučuje se uporaba ljepljive trake (uklonite je prije nego se ljepilo stvrdne). Koristite ljepilo samo za fiksne pukotine.

NAPOMENA

Čišćenje: Odmah nakon upotrebe ostatak očistite suhom krpom, a zatim acetonom ili mineralnim alkoholom. Obrišite krpe prije nego što se ljepilo osuši. Odmah uklonite neosušeni ostaci ljepila. Osušeni Pattex Fix PVC & ALU netopljiv je u svim otapalima i može se ukloniti samo uz pomoć prikladnog mehaničkog alata (strugača).

Nakon sušenja: Kad ljepilo postigne krajnju čvrstoću, može se ponovno obojiti (posebno su prikladne akrilne boje na bazi vode).

TEHNIČKI PODACI

Baza: Silikonski polimer

Boja: Prljavo bijela

Miris: Blag, alkohol

Temperatura primjene: +5°C do +40°C

Specifična gravitacija (ISO 2811-1): otprilike 1,65 g / cm³

Oblik: Nepuzajuća smjesa

Vrijeme stvaranja prepucija (23°C, 50% relativne vlage): 5 min

Otvoreno vrijeme: otprilike 15 min

Brzina sušenja (23°C, 50% relativne vlage): 2 mm / 24 sata

Početni zahvat: 35 g / cm²

Preporučena širina kontakta: Maksimalno 20 mm

Tvrdoća (Shore A, ISO868): približno 60

Modul 100% (DIN 53504, S2): pribl. 1,3 N / mm²

Istezanje pri lomu (DIN 53504, S2): 100%

Čvrstoća rastezljivosti (DIN 53504, S2): 1,3 N / mm²

Konačna snaga (DIN EN 205): otprilike 2,0 N / mm²

Otpornost na temperaturu: -30°C do +80°C, 100°C kratko vrijeme

Potrošnja na ravnim površinama: približno 300 g / m²

Skupljanje (ISO 10563): približno -3%

SKLADIŠTENJE

Na suhom mjestu, na temperaturi između +10°C i +25°C. Proizvod se ne oštećuje ako se smrzne, ali je bolje zaštititi ga od mraza.

18 mjeseci u originalnom i zatvorenom pakiranju od datuma proizvodnje.

OGRANIČENJA

Ako na obojane površine nanesete Pattex Fix PVC & ALU ili će ono biti obojano nakon nanošenja, najprije izvedite test kako biste utvrdili je li Pattex Fix PVC & ALU kompatibilan s lijepljenom površinom. Nekim bojama treba više vremena da se osuše, pa se pobrinite da je površina potpuno suha. Prikladnost boje uvijek je dobro testirati na manjem području.

Ne upotrebljavajte Pattex Fix PVC & ALU za brtvljenje stakla, bituminoznih podloga, građevinskih materijala (iz kojih se curi ulje) ili otapala koja mogu izazvati reakciju.

Nije pogodno za upotrebu na površinama pod stalnim pritiskom vode ili na površinama koje su stalno u vodi (npr. U bazenima, podvodnim instalacijama, vodovodnim cijevima, kadama, umivaonicima itd.).

Primjenjujte ga na ogledalima prema EN 1036-1. Za veće objekte obratite se našem tehničkom savjetniku.

Ovdje dane informacije, posebno preporuke za korištenje i nanošenje naših proizvoda su temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. Zbog različitih mogućih nanošenja kao i različite primjene i radnih uvjeta koji su iznad naše kontrole, mi iznimno preporučamo provesti dovoljno opsežna prethodna testiranja kako biste potvrdili prikladnost naših proizvoda za vaše relevantne procese proizvodnje.

Svaka odgovornost vezana za podatke u ovom Tehničko-sigurnosnom listu ili svaka usmena preporuka je isključena, osim u slučaju ugroze života, fizičkih ozljeda ili oštećenja zdravlja .