

LUXAL TEMELJ N

Luxal®



VRSTA PROIZVODA

Brzосуšivi antikorozivni temelj izrađen na osnovi modificirane alkidne smole uz dodatak antikorozivnih pigmenata.

PODRUČJE PRIMJENE

Za zaštitu željeznih i čeličnih površina, za održavanje i reparaturu na površinama koje nisu izložene vodi. Također se koristi kao temelj u konvencionalnim sustavima zaštite. Može se koristiti i za zaštitu drvenih površina (sivi).

SVOJSTVA

- dobra antikorozivna zaštita
- dobro prianja na željezne i čelične površine
- brzo suši

NIJANSE I STUPANJ SJAJA

Proizvodi se u sivoj i oksidno - crvenoj nijansi. Mat.

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća: 1420 - 1530 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Sadržaj suhe tvari (vol.): oko 57,0 %
Viskoznošć: 120 - 160 s (HRN EN ISO 2431:2019)

PRIPRAVA PODLOGE

Odmašćivanje, pjeskarenje ili sačmarenje do standarda Sa 2^{1/2} ili mehaničko čišćenje do stupnja St 3, a kod obnavljanja zaštite do stupnja St 2.

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se LUXAL NITRO RAZRJEĐIVAČEM do maksimalno 10 %.

NAČIN NANOŠENJA I RAZRJEĐIVANJE (MAX. VOL. %)

bezračno	zračno	kist
5	10	5

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



Luxal®



NAPUTAK ZA UPORABU

Prije uporabe temelj dobro promiješati. Nanosi se bezračnim i zračnim štrcanjem te kistom u 1 - 2 sloja. Temperatura boje mora biti iznad 15°C, inače je potrebno dodati više razrjeđivača da bi se postigla primjenska viskoznost. Previše razrjeđivača uzrokuje curenje.

SUŠENJE

Pri normalnim uvjetima (t = 20 °C, 65 % vlage):

- na prašinu: 30 - 45 minuta
- na dodir: 45 - 60 minuta

Međuslojni vremenski razmak: minimalno 3 - 4 sata, a maksimalno nema ograničenja.

Pri nižim temperaturama i višoj relativnoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,07 - 0,09 l/m² (11 - 14 m²/l za 30 µm debljine suhog filma) u jednom sloju

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l.

PAKIRANJE

Limena ambalaža á 0,75 i 2,5 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od + 5 °C do + 25 °C.

Trajnost: 3 godine.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: prosinac 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.