BONDEX PREMIUM

Debeloslojni prekrivni premaz na vodenoj osnovi

World Class Wood Protection



BONDEX PREMIUM

Debeloslojna lazura za unutarnje i vanjske površine

BONDEX Premium je debeloslojni i pokrivni premaz na bazi vode za drvo i druge materijale (metal, plastika, itd.).
Zbog svoje ekološke osnove idealan je premaz za bojanje dječjih igrališta, pčelinjaka i košnica.

Testirano po standardu EN 71-3



Pogodno za dječje igračke

Područje primjene

Na sve vanjske i unutarnje površine

Karakteristike

• Izvrsno prianjanje na drvo i druge podloge • Postojanost do 12 godina • Vodena osnova • Jednostavno nanošenje • Svilenkasti sjaj • Otvorene pore reguliraju vlažnost • Suh na dodir nakon sat vremena • Ponovni premaz nakon 12 sati

Bijela

Opeka | Žuta | Zelena | Plava | Tik | Srebrno siva

PPG Danmark - Group Export - www.bondexwood.com - Feb 2017

BONDEX PREMIUM

Upute za uporabu na pčelinjacima i košnicama



BONDEX PREMIUM

Zaštitno-ukrasni završni premaz za unutarnju i vanjsku upotrebu

PREMIUM je ispitan prema standardu EN71-3 i prikladan je za premazivanje dječjih igračaka. Preporučujemo ga također za zaštitu pčelinjaka i košnica jer nema negativan učinak na pčele i njihove proizvode.

Visoka otpornost na vremenske uvjete

Otvorene pore reguliraju vlažnost

Ponovni premaz nakon 12 sati

Potrošnja: 1 litra / 9-10m²

Posebnosti značajke: PREMIUM proizvod stvara elastičan film, izvrsno prianja na drvo i ostale materijale (metal, plastika...) te je paropropusan. Također je idealan za obnavljanje starih premaza.

Priprema podloge: drvo mora biti čisto i suho. Ukloniti masne mrlje i ostale nečistoće do zdravog drva. Lagano pobrusite stare premaze i uklonite prašinu. Ne koristiti temeljni premaz za košnice, jer može sadržavati tvari koje nisu prikladne za pčele. Košnice prije primjene proizvoda PREMIUM se ne mažu uljem jer ulje slabi prianjanje premaza na drvo.

Nanošenje: boju prije upotrebe promiješati i nanijeti kistom, valjkom ili prskanjem. Nove košnice premazati u 3 sloja. Za prvi sloj Bondex PREMIUM razrijedite s cca. 10-15% vode. Za obnavljanje prethodno tretiranih površina preporučamo 2 sloja kako bi se postigla jednaka pokrivenost svih površina. Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i vlažnosti iznad 80%.

Razrjeđivanje: vodom.

Potrošnja: 1 litra/cca. 9-10m².

Sušenje: 1 sat. **Drugi premaz:** nakon 12 sati pri temperaturi od 23°C i vlažnosti zraka od 60%.

Čišćenje: očistite alat vodom odmah nakon upotrebe.

DISTRIBUTER ZA HRVATSKU:
HIPOGRAM d.o.o., Nova ulica 24, 10290 Zaprešić
Tel.: 01 3391-973, info@hipogram.hr

Proizvođač:
PPG Coatings Danmark A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Soeborg, Danska - www.bondexwood.com