

POLIFLOR

Poliflor®



VRSTA PROIZVODA

Bijela boja proizvedena na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.

NAMJENA

Zaštita i dekoracija unutarnjih zidnih površina u stambenim i javnim objektima.

SVOJSTVA

- paropropusna je
- otporna je na suho brisanje
- dobro pokriva
- visoke je bjeline

GUSTOĆA

1620 – 1650 kg / m^3

NIJANSIRANJE

Pastelni tonovi iz CHROMOMIX ton karte mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX sustav nijansiranja).
Napomena:
Maksimalno dopušteno odstupanje nijanse od etalona iz ton karte CHROMOMIX ili dostavljenog etalona smije iznositi ΔE =2 (ukupna vrijednost odstupanja u nijansi, definirana po modelu CIE2000 (ISO 7724/1-3). Nijanse realizirane prema drugim ton-kartama su približne te kod njih odstupanje može biti veće.
Prilikom aplikacije nijansiranog proizvoda na većim površinama preporučujemo primjenu boje iste proizvodne šerže i datuma nijansiranja. Iz tog razloga je potrebno naručiti količinu nijansirane boje dovoljnu za premazivanje ukupne površine i eventualne popravke. Ukoliko to nije moguće, preporučujemo egaliziranje boje, tj. miješanje nijansirane boje koja je potrebna za premazivanje jedne plohe u jednoj većoj posudi.
Za ujednačeni izgled nijanse vrlo je bitna pravilna priprema podloge: impregniranje i zaglađivanje radi ujednačavanja upojnosti i teksture podloge. Tijekom aplikacije također ne preporučujemo naknadno riješenje nijansirene boje niti miješanje s drugim proizvodima (bojama za toniranje, kolorantima i bijelom bojom).

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos



Poliflor®

KLASIFIKACIJA PREMA EN 13300

Otpornost na mokro habanje: Klasa 5
Pokrivnost: klasa 2
Sjaj: duboki mat
Maks. veličina zrna: fino

TEMPERATURA PRIMJENE

+ 5 °C do + 35 °C

RAZRJEĐIVANJE

S oko 15 % čiste vode, volumno.

EU VOC KATEGORIJA I GRANICE

IIA (a), 30 g/ l (2010); proizvod sadrži max 18 g / l

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čista, čvrsta i suha. Jače upojne podloge i podloge koje će se prvi puta bojiti, potrebno je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Ukoliko je potrebno, neravnine na zidu zagladiti POLIFLOR KITOM.

NAČIN NANOŠENJA

Prije upotrebe dobro promiješajte boju i razrijedite je vodom (oko 15% volumno). Nanesite boju u dva sloja u razmaku od 4 do 6 sati, dugodlakim krznenim valjkom, četkom ili štrcanjem.

SUŠENJE

Međuslojni interval je 4 - 6 sati pri normalnim uvjetima.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

Oko 0,25 L / m^2 (oko 4 m^2/ L) u dva sloja. Izdašnost ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Plastična ambalaža od 2, 5, 10 i 15 L

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos



Poliflor®

SKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 24 mjeseca

ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Zadnja izmjena: lipanj 2021.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos