LUXAL WASH PRIMER



Luxal®



VRSTA PROIZVODA

Dvokomponentni reaktivni temelj za metal tipa wash primera.

PODRUČJE PRIMJENE

Prvi nalič u sustavu zaštite površina lakih metala i njihovih legura te pocinčanog lima.
Može se koristiti i kao radionički temelj (Shop Primer).

SVOJSTVA

- odlično prianja na sve metalne površine
- brzo suši

TON BOJE I STUPANJ SJAJA

Proizvodi se u žutozelenoj boji.
Niskog je sjaja.

OSNOVNI PODACI ZA MJEŠAVINU

Gustoća: oko 940 kg/m^3 (HRN EN ISO 2811-1:2004)
Sadržaj suhe tvari (vol %): oko 8,5
Debljina suhog filma: 5 – 10 μm
(20 - 25 μm kao Shop Primer)

PRIPRAVA PODLOGE

Odmašćivanje i aktiviranje površine mehaničkim čišćenjam (hrapavljenje).

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosišta.

RAZRJEĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

NAČIN NANOŠENJA

Nanosi se bezračnim i zračnim štrcanjem.

Zadnja izmjena: veljača 2016.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos



Luxal®

NAPUTAK ZA UPORABU

Omjer miješanja: komponenta A : komponenta B = 77 : 23 vol.
= 100 : 25 tež.

Zamiješati u staklenoj, keramičkoj ili neoštećenoj emajliranoj posudi 30 minuta prije uporabe.
Radno vrijeme mješavine je 8 sati.

Sušenje (otvrdnjavanje) t = 20 °C, 65 % vlage:

- na prašinu 5 - 10 min
- na dodir 15 - 20 min
- potpuno 6 sati

Međuslojni vremenski razmak: Minimalno 6 sati, a maksimalno nema ograničenja.

Kod nižih temperatura i više relativne vlage zraka, vrijeme sušenja se produljuje.

- potrebna debljina suhog filma: 5 - 10 µm
- potrebna debljina mokrog filma: 30 - 70 µm

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,03 l/m^2 (29,2 m^2/l za 5 µm debljine suhog filma)
0,07 l/m^2 (14,6 m^2/l za 10 µm debljine suhog filma)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: B(c), 780 g/l; maks. 750 g/l.

PAKOVANJE

Luxal wash primer A: limena ambalaža á 0,77 l.
Luxal wash primer B: plastična ambalaža á 0,23 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 2 godine.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno-tehnički list.

Zadnja izmjena: veljača 2016.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos