LUXAL BIJELI ZA RADIJATORE



Luxal®



VRSTA PROIZVODA
Univerzalna antikorozivna lak boja izrađena na osnovi alkidnih smola.

PODRUČJE PRIMJENE
Pokrivni premaz za bojanje radijatora i instalacijske opreme za centralno grijanje.

SVOJSTVA
- ima dobra mehanička svojstva (elastičnost, tvrdoća)
- otporan na toplinu do 80 °C

TON BOJE I STUPANJ SJAJA
Proizvodi se u bijeloj boji visokog sjaja.

GUSTOĆA
1120 - 1220 kg/m^3 (HRN EN ISO 2811-1:2004)

SADRŽAJ SUHE TVARI (VOL %)
oko 52

PRIPRAVA PODLOGE
Nanosi se na prethodno nanešeni odgovarajući temelj (LUXAL TEMELJ, LUXAL TEMELJ RAPID ili LUXAL WASH PRIMER). Prethodni nalič treba biti suh i očišćen.

UVJETI NANOŠENJA
Temperatura podloge treba biti najmanje 3 °C iznad točke rosišta.

RAZRJEĐIVANJE (MAX. VOL. %)
Razrjeđuje se LUXAL SINTETSKIM RAZRJEĐIVAČEM do maks. 10%.

NAČIN NANOŠENJA
bezračno, zračno, kist/valjak

Zadnja izmjena: veljača 2016.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos



Luxal®

NAPUTAK ZA UPORABU

Sušenje (otvrdnjavanje) t = 20 °C, 65 % vlage:

- na prašinu: 1 - 2 sata
- na dodir: 6 - 8 sati

Međuslojni vremenski razmak: Minimalno 16 - 24 sata, a maksimalno nema ograničenja.

Potrebna debljina suhog filma: 30 µm
Potrebna debljina mokrog filma: 60 µm

Boju prije uporabe treba dobro promiješati. Temperatura boje mora biti iznad 15 °C, inače je potrebno dodati više razrjeđivača da bi se postigla primjenska viskoznost. Previše razrjeđivača uzrokuje curenje.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,06 l/m^2 (16,6 m^2/l za 30 µm debljine suhog filma) u jednom sloju

HOS KATEGORIJA I GRANIČNA VRIJEDNOST

HOS: A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 0,75 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 5 godina.

SIGURNOSNE MJERE

Za informacije o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju proizvoda pogledati Sigurnosno tehnički list.

Zadnja izmjena: veljača 2016.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax:+385 1 2405 512
www.chromos.eu

Chromos