SIGNOLIT





VRSTA PROIZVODA
Boja izrađena na osnovi otopine akrilne smole u organskom otapalu.

NAMJENA
Izrada horizontalnih tankoslojnih oznaka na prometnicama.

SVOJSTVA
- dobro prianja na asfalt i beton
- otporna je na habanje
- postojana prema utjecaju vode, soli i motornih ulja
- postojana na temperaturama od -20 °C do +70 °C

VISKOZNOST
45-55 s (DIN 53211, 20 °C, ∅ 6 mm)

GUSTOĆA
1500 ± 50 kg/m^3

SUHA TVAR (TEŽ. %)
min. 70%

TEMPERATURA PRIMJENE
+10 °C do +30 °C, rel. vlažnost zraka max. 85%

ASORTIMAN
Proizvodi se u bijeloj boji.

NIJANSIRANJE
Ne može se nijansirati.

Zadnja izmjena: August 2021

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu



RAZRJEĐIVANJE

Razrjeđuje se RAZRJEĐIVAČEM 8S na sljedeći način:

- do 5% razrjeđivača za radove pri temperaturi 10-15 °C
- do 3% razrjeđivača pri temperaturi 15-30 °C

OPĆI ZAHTJEVI ZA PODLOGU

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista i bez masnoća.
Temperatura podloge ne smije biti niža od temperature zraka, niti viša od + 45 °C.

NAČIN NANOŠENJA

Specijalnim strojevima za izradu tankoslojnih oznaka na cestama, kistom (četkom), krznenim valjkom ili štrcanjem.

SUŠENJE

- suho na prašinu za 10 min
- suho za 30 min
- vrijedi za temperaturu zraka i podloge 10-30 °C i relativnu vlažnost zraka 40-80%

UTROŠAK

Za optimalnu debljinu suhog filma od 300 µm (debljina mokrog filma 400 µm) utrošak iznosi oko 0,40 l/m^2 (640 g/m^2).

REFLEKSIJA SVJETLA

Refleksija svjetla (noćna vidljivost) postiže se posipanjem boje staklenim kuglicama SIGNOLIT PERLE (oko 190 g/m^2) najviše 5 sekundi nakon nanosa boje.

PAKOVANJE

Limena ambalaža á 0,75, 4 i 20 l.

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C.
Trajnost: 24 mjeseca.

Zadnja izmjena: August 2021

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu